



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号: JN216-240002

样品名称 防水膜专用胶粘剂

型号规格 DP-HD 220

委托单位 河北筑恒科技有限公司

检验类别 型式检验



上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检验检测报告

检验类别：型式检验

报告编号：JN216-240002

委托编号：JN21-230101

第1页 共2页

委托单位	河北筑恒科技有限公司	联系方式	15350569927
单位地址	河北省石家庄市高新区恒山街389号，格力配套产业园20号第一层东侧	委托日期	2023年11月29日
样品名称	防水膜专用胶粘剂	样品编号	JN21-230101-01
生产单位	河北筑恒科技有限公司	生产日期	2023/11/17
型号规格	DP-HD 220	批号	ZHC231117
样品数量	6支	代表数量	--
商标	筑恒盾牌	到样日期	2023年11月29日
样品状态	白色膏状		
判定依据	GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 14683-2017 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》		
检验日期	2023年12月02日~2024年01月15日	签发日期	2024年01月16日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	本样品物理性能符合GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》中规定的MS型25HM级技术指标，有害物质限量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中规定的本体型胶粘剂技术指标。 检验机构（盖章）		
备注	--		

批准：李剑

审核：任彬彬

编制：丛日竹



上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检验检测报告

检验类别：型式检验
委托编号：JN21-230101

报告编号：JN216-240002
第2页 共2页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	外观	细腻、均匀膏状物，无气泡、结皮或凝胶	细腻、均匀膏状物，无气泡、结皮和凝胶	GB/T 14683-2017	合格
2	密度，g/cm ³	规定值±0.1	1.6	GB/T 13477.2-2018	合格
3	下垂度，mm	≤3	0	GB/T 13477.6-2002	合格
4	表干时间，h	≤24	2	GB/T 13477.5-2002	合格
5	挤出性，mL/min	≥150	898	GB/T 13477.3-2017	合格
6	拉伸模量	23°C，MPa	>0.4	GB/T 13477.8-2017	合格
		-20°C，MPa	>0.6		1.1
7	弹性恢复率，%	≥70	94	GB/T 13477.17-2017	合格
8	定伸粘结性	无破坏	无破坏	GB/T 13477.10-2017	合格
9	浸水后定伸粘结性	无破坏	无破坏	GB/T 13477.11-2017	合格
10	冷拉-热压后粘结性	无破坏	无破坏	GB/T 13477.13-2002	合格
11	质量损失率，%	≤5	1	GB/T 13477.19-2017	合格
12	总挥发性有机物，g/L	≤100	21	GB 18583-2008	合格
说明		1、应委托单位要求： ——序号1-11项按GB/T 14683-2017中MS型25HM级进行全性能判定。 ——序号12项按GB 18583-2008中本体型胶粘剂进行全性能判定。 2、序号6-10项试验用基材为水泥砂浆基材，切割面打胶，由实验室提供。 3、序号2项密度规定值为1.5g/cm ³ ，由委托单位提供。			

(本报告内容结束)

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）021-54428584 / 54425584

JC/BG 6-043-2021-1

- 声明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
3、本机构不负责为委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。